
# Amorphous Silicon Solar Cells Speccification アモルファスシリコン太陽電池 仕様

### Model: AM-1522C

#### 1. Outside dimensions 外形寸法



(dimension:mm)

Note Glass Substrate Thickness (ガラス基板厚):1.1mm±0.1 Module Thickness (モジュール厚):1.3mmMAX Accepts normal soldering for bending (一般の半田を使用してリート\*線付けが可能です。)

#### 2.Rated Specifications (at 25℃)

	Item	Specifications (Initial)				
2.1	Open circuit voltage:Voc 開放電圧	Typical 3.1V at 200Lx FL				
2.2	Short circuit Current:Isc 短絡電流	Typical 62.2μΑ at 200Lx FL				
2.3 Operating Voltage &		Typical 2.1V -14.2µA at 50Lx FL				
	Operating Current:Vope-Iope 動作特性	Minimum 2.1V -45.5μΑ at 200Lx FL				
		Typical 2.1V -58.7μΑ at 200Lx FL				
2.5	Working temperature range:Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃				
2.6	Storage temperature range:Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃				
2.7	Working illuminance range 使用照度範囲	~1000Lx				

FL: White Fluorescent Light

#### Amorphous Silicon Solar Cells Speccification

## アモルファスシリコン太陽電池 仕様

#### $M \circ d \in I : A M - 1 5 2 2 C A$

1. Outside dimensions 外形寸法

Light Receiving Side (受光面) Overcoat Side (オーハ゛ーコート面) 45) 2 5 + 1 5 - 0 8  $\oplus$ Θ 37.5±0.2 Wire Solder (Lead Free) 1.95±0.3 3.55±0.3 3.55±0.3 (0,55) 53.9±0.2 55.0±0.2

(dimension:mm)

L	е	а	d	W	1	i	r	е	s	:	A W G 2 8
	а	:	5	1							b:51

Substrate Thicknee(ガラス基板厚):1。1mm±0。1

ickness(モジュール厚):1.3mmMAX

 $Solder\ thickness: 2.5 mmMAX\ (including\ Module)$ 

2. Rated Specifications (at 25%)

Effective Area

	I t e m	Specifications (Initial)
2.1	Open circuit voltage:Voc 開放電圧	Typical 3.1V at 200Lx FL
2.2	Short circuit Current:Isc 短絡電流	Typical 62.2μΑ at 200Lx FL
2.3	Operating Voltage &	Typical 2.1V -14.2μA at 50Lx FL
	Operating Current:Vope-Iope 動作特性	Minimum 2.1V - 45.5 μ A at 200 L x FL
		Typical 2.1V -58.7μA at 200Lx FL
2.5	Working temperature range:Topr 動作温度範囲	-10 to 60℃
2.6	Storage temperature range:Tstg 保存温度範囲	-20 to 70℃
2.7	Working illuminance range 使用照度範囲	~ 1 0 0 0 L x


## I-V Characteristics

REFERENCE

1.Model: AM-1522

2.Outside Dimension: 55.0mm × 40.5mm

FL:White Fluorescent Light



\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

 $\frac{\hbox{*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended}}{\hbox{to guarantee the characteristics.}}$ 

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.


# 出力の照度依存特性


**REFERENCE** 

Dependence of Output on Illumination

1.Model AM-1522

2.Outside Dimension: 55.0mm × 40.5mm





\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

\*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.


# 出力の温度依存特性


REFERENCE

Dependence of Output on Temperature

1.Model: AM-1522

2.Outside Dimension: 55.0mm × 40.5mm





Temperature (°C)

\*このデータは標準的な出力特性を示すものであり、特性を保証するものではありません。

\*The data are meant to show standard electric characteristics only , not intended to guarantee the characteristics.

Panasonic Solar Amorton Co.,Ltd.